

fixbeton latex

Lattice acrilico concentrato per impasti cementizi

- Migliora l'adesione e l'impermeabilità degli impasti cementizi
- Aumenta la resistenza alla flessione
- Incrementa la resistenza agli acidi diluiti ed agli oli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

sandtex fixbeton latex è una emulsione di resine acriliche ad alto residuo secco, contenente additivi stabilizzanti, che miscelata nella giusta proporzione con acqua, leganti e inerti, permette di migliorare l'adesione, l'impermeabilità, la plasticità e la resistenza ai cicli di gelo/disgelo.

Gli impasti cementizi additivati con **sandtex fixbeton latex** presentano inoltre una migliore resistenza alla flessione e all'abrasione, una migliore resistenza agli acidi diluiti ed agli oli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

caratteristica – test	valore
colore	liquido bianco cremoso
residuo secco in peso	46 ± 2 %
peso specifico	1,06 ± 0,02 kg/l a 20 °C
pH	≤ 7,5
compatibilità con cariche minerali	ottima

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio e sono da considerarsi come valori medi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

sandtex fixbeton latex viene mescolato come additivo all'impasto cementizio, secondo lo schema sotto riportato.

impiego	rapporto sandtex fixbeton latex/ acqua	rapporto cemento/inerte	Ø max dell'inerte	consumo in g di sandtex fixbeton latex per lt di malta
Ripresa di getto	1:1	solo cemento	-	150-200
Intonaci	1:6	1:3	6 mm	20-30
Malta per fissaggi	1:4	1:2	2 mm	40-50
Riporti < 1 cm	1:2	1:2	3 mm	80-100
Riporti > 1 cm	1:4	1:3	6 mm	40-50

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio e sono da considerarsi come valori medi.

APPLICAZIONE

Boiacche adesive per riprese di getto contenenti **sandtex fixbeton latex** devono essere ricoperte quando la boiacca è ancora fresca.

AVVERTENZE

Non utilizzare con temperatura inferiore a 5 °C.

CAMPI DI IMPIEGO

sandtex fixbeton latex è di impiego ottimale per:

- boiacche adesive per riprese di getto
- rinzafo adesivo per l'aggrappo degli intonaci
- intonaci cementizi con migliore aderenza ed impermeabilità
- malte cementizie per la ricostruzione di parti di strutture anche in spessori sottili
- malte usate per fissare rivestimenti, piastrelle, lastre (aumento dell'adesione e dell'impermeabilità).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Tutte le superfici del supporto da trattare devono presentarsi pulite e solide. Eliminare eventuali efflorescenze, parti di materiale friabile, sporcizie, residui di oli disarmanti, bitumi, grassi, pitture, ecc., tramite mezzi opportuni (spazzolatura, scalpellatura, sabbatura, idrolavaggio ad alta pressione o altro)
- prima dell'applicazione della miscela cementizia bagnare il supporto a saturazione.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

sandtex fixbeton latex viene fornito in taniche da 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg e, su richiesta, in cubo da 1.000 kg. Se conservato con imballo integro al riparo dal gelo e dal sole mantiene le proprie caratteristiche per 12 mesi.