

VANDEX UNIFLEX NV

Adesivo sigillante elastico monocomponente

- Monocomponente
- Adesivo per VANDEX FLEXTAPE E
- Applicazione con pistola ad aria compressa o manuale
- Aderisce su fondi umidi e fa presa a contatto con l'umidità
- Senza solventi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VANDEX UNIFLEX NV è un composto adesivo e sigillante monocomponente a base di polimeri silano-modificati (SMP).

CAMPI DI IMPIEGO

VANDEX UNIFLEX NV è un adesivo universale e viene utilizzato per far aderire **VANDEX FLEXTAPE E** a giunti di costruzione, giunti di movimento e su cavillature di strutture in calcestruzzo.

VANDEX UNIFLEX NV presenta una buona adesione su acciaio, alluminio, calcestruzzo, vetro, legno, poliestere, PVC e mattoni.

Non è consigliato l'utilizzo di **VANDEX UNIFLEX NV** in immersione o in caso in caso di pressione dell'acqua permanente.

CARATTERISTICHE

caratteristiche	valore
consistenza	pastosa
colore	grigio
odore	inodore
densità	ca. 1,4 g/m ³ a 23 °C
durezza A-shore	ca. 40 ± 2 a 23 °C - 50% U.R.
formazione della pellicola	< 30 minuti a 23 °C - 50% U.R.
tempi di presa	ca. 2,5 mm/24-h a 23 °C - 50% U.R.
temperatura media di prestazione (ad indurimento)	da - 40 °C a + 90 °C
temperatura di applicazione (durante la polimerizzazione)	da - 5 °C a + 40 °C
resistenza chimica	buona a sostanze grasse ed oleose; limitata a combustibili, chetoni e solventi alogenati
<i>I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio e sono da considerarsi come valori medi.</i>	

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito e libero da sostanze grasse ed oleose; leggermente umido, ma non deve essere saturo d'acqua al momento dell'applicazione.

Il supporto deve essere preparato con idropulizia a 150 atm o mediante sabbiatura.

APPLICAZIONE

VANDEX UNIFLEX NV è pronto all'uso e per l'applicazione è necessario l'uso di una pistola ad aria compressa o manuale.

Il prodotto deve essere livellato a frattazzo su tutta la superficie richiesta fino a raggiungere lo spessore necessario.

Le cartucce aperte devono essere utilizzate quanto prima.

Su superfici rivestite e altri supporti non menzionati in questo documento si raccomanda di fare delle prove per verificare le capacità di adesione e di compatibilità.

La formazione della pellicola ed i tempi di presa dipendono dall'umidità e dalla temperatura.

Applicare 1,5 mm di **VANDEX UNIFLEX NV** come adesivo per **VANDEX FLEXTAPE E**.

Dopo aver applicato **VANDEX FLEXTAPE E** occorre ricoprire le estremità con **VANDEX UNIFLEX NV**.

CONSUMO

Il consumo di **VANDEX UNIFLEX NV** è di circa 300 ml di per m di **VANDEX FLEXTAPE E 150/1** e di circa 450 ml per m di **VANDEX FLEXTAPE 200/1 o 200/1**.

CONFEZIONI

VANDEX UNIFLEX NV viene fornito in confezioni pronte all'uso di 600 ml (12 cartucce per scatola).

Se conservato con imballo integro ed in ambiente asciutto mantiene le proprie caratteristiche per 12 mesi.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it