

sandtex contatto

Sottofondo per decorativi linea *Casarmonia*

sandtex contatto è il sottofondo di preparazione per i prodotti decorativi della linea decorativa *Casarmonia*, ad elevata traspirabilità ed idrorepellenza per interni. Ha aspetto opaco sabbioso di colore bianco. E' costituito principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati a granulometria selezionata, biossido di titanio e speciali additivi.

CARATTERISTICHE

sandtex contatto si caratterizza e differenzia perché:

- consente la massima traspirabilità (norme ISO EN 7783-2: 2001)
- si applica a pennello o rullo
- è diluibile con acqua
- non è infiammabile
- peso specifico medio: $1,435 \pm 0,05$ kg/l
- pH: $7,2 \pm 0,5$
- basso VOC: max 18 g/l.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex contatto è d'impiego ottimale per la preparazione di superfici ed uniformare il supporto nel caso di utilizzo di prodotti decorativi quali **sandtex emozioni**, **sandtex magie**, **sandtex riflessi**.

Purché le superfici siano solide ed asciutte e non necessitino di essere totalmente regolarizzate mediante prodotti rasanti, **sandtex contatto** può essere applicato su:

- intonaco civile
- cartongesso
- calcestruzzo a vista
- vecchie pitture minerali o a legante organico, ben aderenti al supporto.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Su supporto nuovo: pulire accuratamente le superfici ed applicare una mano di **sandtex primer** diluito con acqua in rapporto 1:15
- su superfici già tinteggiate: asportare le vecchie pitture polverose o in fase di distacco; effettuare quindi eventuali ripristini di malta, o rasare ove necessario con **sandtex wallcem**
- quindi su superficie perfettamente asciutta applicare a pennello o rullo una mano di **sandtex contatto** diluito con il 20% di acqua
- lasciar trascorrere almeno 48 ore dall'applicazione di **sandtex contatto** prima di procedere all'applicazione del prodotto di finitura

- pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua
- non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiore a 8 °C
- il prodotto va immagazzinato a temperature comprese tra 5 °C e 30 °C, in locali asciutti; in tali condizioni il prodotto ha una durata di almeno 12 mesi
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti alle discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex contatto** è mediamente di 14 m²/l a una mano, ma può variare sensibilmente a seconda della natura e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex contatto è disponibile in confezioni da 1,5 l.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative alle finiture da trattare consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex emozioni
sandtex magie
sandtex riflessi
sandtex wallcem bianco
sandtex wallcem grigio

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA Vernici S.p.A.**
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it