

sandtex riflessi

pittura decorativa acrilica ad effetto materico e finitura metallica perlescente

sandtex riflessi è una pittura ad effetto perlescente a base di copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa, ideale per conferire alle pareti interne un effetto decorativo materico a contrasto lucido-opaco a rilievo.

CARATTERISTICHE

sandtex riflessi si caratterizza e differenzia perché:

- è un prodotto ecologico
- è di facile utilizzo
- peso specifico: 0,96 kg/l \pm 0,3 a 20 °C
- residuo secco: ca. 37%
- VOC Composti Organici Volatili: pittura ad effetto decorativi (A/l, BA) contenente al massima 60 g/l di COV
- classificazione CLP: prodotto non pericoloso.
- prodotto pronto all'uso
- viscosità di fornitura: 12.500 \pm 2.000 cps
- resa: 6-7 m²/l ad una mano
- essiccazione: a 20°C – UR 60%, fuori tatto: 30-60 minuti; in profondità: 2-3 ore
- sovraverniciabilità: 4-5 ore.
- temperatura minima di applicazione: +5 °C.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex riflessi è d'impiego ottimale per conferire alle pareti interne un effetto materico, metallico e perlescente con cristalli luminosi e con contrasti lucido-opachi a rilievo.

APPLICAZIONE

Su supporto nuovo: pulire accuratamente le superfici ed applicare una mano di **sandtex primer** diluito con acqua in rapporto 1:15.

Su superficie asciutta applicare una mano di sottofondo uniformante **sandtex contatto** diluito con il 20% di acqua.

Su supporto già tinteggiato: controllare accuratamente l'adesione della vecchia finitura e rimuovere tutte le eventuali parti friabili, o male aderenti, procedere quindi come per i supporti nuovi.

A supporto preparato: applicare una mano di prodotto con l'apposito pennello "a spatola" procedendo ad incrociare le pennellate, ritornando poi con lo stesso attrezzo - scarico di prodotto - sulla superficie appena decorata, in modo da distribuire i granelli degli aggregati ed ottenere così l'effetto desiderato

RESA

La resa di **sandtex riflessi** è mediamente di 6-7 m²/l a una mano, ma può variare a seconda della natura e dell'assorbimento del supporto.

La resa di **sandtex contatto** è mediamente di 14 m²/l a una mano.

CONFEZIONI

sandtex riflessi è disponibile in confezioni da 1 l.

sandtex contatto è disponibile in confezioni da 2 l.

Conservare a temperature comprese tra i 5 °C e i 35 °C; il prodotto teme il gelo.

GAMMA COLORI

sandtex riflessi viene fornita nella *base 100* che deve essere tinteggiata con le **paste coloranti sandtex** facenti parte del *sistema tintometrico First One*.

La cartella colori **sandtex riflessi** contiene 25 tinte inserite nel sistema tinto metrico First One.

Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative alle finiture da trattare consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex contatto

sandtex primer

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it