

sandtex fibrelast E73

Rete in filati di fibra di vetro per cicli elastomerici

sandtex fibrelast E73 è una rete in filati in fibra di vetro di tipo EC (elettrico, continuo), con diametro della fibra pari o superiore a 9 micron, impregnata con appretti idonei (lattici ed emulsioni acquose), che gli conferiscono un'opportuna resistenza agli alcali del cemento.

CARATTERISTICHE

sandtex fibrelast E73 si caratterizza e differenzia perché:

- numero fili (UNI EN 1049-2)
- senso ordito: 75 ± 1 filo al dm
- senso trama: 30 ± 1 filo al dm
- peso (ISO 3374)
- rete greggia: $46 \pm 5\%$ g/m²
- rete apprettata: $58 \pm 5\%$ g/m²
- composizione
- fibra di vetro: ca. 79%
- appretto: ca. 21%
- tipo di appretto resistente agli alcali del cemento
- dimensioni maglie 1,33 x 1,33 mm
- allungamento alla rottura (UNI 9311/5 – ISO 4606)
- ordito: $3,5 \pm 1\%$
- trama: $4 \pm 1\%$
- resistenza a trazione (UNI 9311/5 – ISO 4606)
- ordito: carico di rottura ≥ 850 N/50 mm
- trama: carico di rottura ≥ 550 N/50 mm.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex fibrelast E73 viene impiegata come rete per rasature a basso spessore del ciclo elastomerico a base **sandtex raselast** e finitura **sandtex duroflex**.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Per l'utilizzo consultare le schede tecniche dei prodotti **sandtex** utilizzati per le rasature elastomeriche.

Nelle normali condizioni d'impiego non esistono pericoli associati all'applicazione del prodotto.

Non sono previste precauzioni individuali o ambientali particolari. Tuttavia in caso di presenza di polveri o fibre libere o in caso d'irritazione, si consiglia di utilizzare indumenti con maniche lunghe e di proteggersi con guanti, occhiali e maschere antipolvere.

Le fibre di vetro sono di natura inorganica e quindi non bruciano, né emanano fumi, ma la parte organica del rivestimento è infiammabile e può generare quantità modeste di prodotti di decomposizione.

Per non alterare le caratteristiche della rete **sandtex fibrelast E73** conservare il prodotto in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONFEZIONI

sandtex fibrelast E73 viene fornita in rotoli della lunghezza di 100 m su tubo in cartone e avvolto con polietilene.

Bancale da 20 rotoli.

La larghezza della rete è di 1 m (UNI 9311/2).

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex duroflex

sandtex raselast

opuscolo cicli elastomerici.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari rivolgersi all'Agente di Zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it