

# sandtex fix 210

Impregnante idrorepellente per *sinopia*

**sandtex fix 210** è una soluzione trasparente di finitura, a base di polidimetilsilossano aminofunzionale neutralizzato, utilizzato per conferire idrorepellenza ed effetto “camoscio” al tatto su **sandtex sinopia** o su altri prodotti **sandtex** a base di grassello di calce.

## CARATTERISTICHE

**sandtex fix 210** si caratterizza e differenzia perché:

- conferisce un'elevata idrorepellenza ai prodotti a calce
- permette di ottenere un effetto “camoscio”
- si applica a spruzzo
- tempo di efflusso: 16 s bicchiere DIN 4 mm
- peso specifico: 1,000 ± 0,002 kg/l.
- solubilità: solubile in solventi, miscibile in acqua.
- viscosità: A 20 °C > FC 20” 4 mm (DIN 53211)
- VOC (Direttiva 2004/42/CE): < 2 g/l.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex fix 210** è una soluzione trasparente di finitura applicabile su:

- **sandtex sinopia**
- **sandtex prodotti a calce.**

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Per conferire idrorepellenza ed effetto “camoscio” agli intonachini a calce, applicare il prodotto con uno spruzzino nebulizzatore procedendo dal basso verso l'alto.

**sandtex fix 210** va diluito 1:15 con acqua, facendo attenzione a

- togliere il materiale in eccesso con uno straccio pulito ed asciutto
- non applicare a temperatura inferiore a 7 °C né superiore a 30 °C.
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- stabile allo stoccaggio, se conservato nelle confezioni originali chiuse ed a temperatura compresa tra 7 °C e 30 °C.
- una volta diluito il prodotto è utilizzabile nelle 48 ore successive
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

## RESA

La resa di **sandtex fix 210** è di circa 100 m<sup>2</sup>/l.

## CONFEZIONI

**sandtex fix 210** viene fornito in confezioni da 0,5 l.

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex sinopia**  
**sandtex prodotti a calce.**

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex fix 210** su intonaci nuovi.

*“Una volta essiccato il prodotto a calce e solo ad essiccazione avvenuta, carteggiare e spolverare prima di applicare con uno spruzzino nebulizzatore **sandtex fix 210**, a base di polidimetilsilossano aminofunzionale neutralizzato, diluito 1:15 con acqua per conferire idrorepellenza ed effetto “camoscio” al tatto al sistema a calce.*

*Consumo medio su intonaco fine: 10 ml/m<sup>2</sup>*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m<sup>2</sup> €.....”.*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.