

# sandtex fixbeton grip

Primer di ancoraggio per rasanti, adesivi ed intonaci

- Per pareti e pavimenti
- Applicabile in interno e in esterno
- Utilizzabile su superfici assorbenti e non assorbenti

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**sandtex fixbeton grip** è un primer di ancoraggio elastico a rapida asciugatura, pronto all'uso, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ed inerti silicei selezionati, indicato come promotore di adesione per rasanti, adesivi ed intonaci, sia su superfici assorbenti che non assorbenti.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex fixbeton grip** è adatto su varie tipologie di sottofondo, come calcestruzzo, blocchi alleggeriti in cemento cellulare, cartongesso, laterizio, pannelli in truciolo, pannelli isolanti, ceramica, cartongesso, vecchie vernici (purché ben ancorate al supporto), strutture metalliche ecc. Può essere usato sia a parete che a pavimento, su superfici interne ed esterne.

Su supporti non assorbenti la superficie ruvida di **sandtex fixbeton grip** garantisce un aggrappo ottimale; su supporti assorbenti consente di ridurre ed uniformare l'assorbimento d'acqua favorendone l'applicazione successiva. Una volta asciutto si presenta trasparente

## CARATTERISTICHE

caratteristiche	valore
aspetto	liquido bianco caricato con inerte
densità	1,1 - 1,2 g/cm <sup>3</sup>
residuo solido	58%
viscosità Brookfield (S3-rpm 12)	7.500 – 8.500 mPas
pH	6,5 - 7,5
tempo di asciugatura	ca 45 minuti
adesione calcestruzzo - <b>fixbeton grip</b>	> 1 N/mm <sup>2</sup>
adesione piastrelle non assorbenti- <b>fixbeton grip</b>	> 1 N/mm <sup>2</sup>
adesione calcestruzzo – <b>fixbeton grip</b> - intonaco	> 1 N/mm <sup>2</sup>
adesione calcestruzzo – <b>fixbeton grip</b> - rasante	> 1 N/mm <sup>2</sup>
adesione piastrelle non assorbenti – <b>fixbeton grip</b> - intonaco	> 1 N/mm <sup>2</sup>
adesione piastrelle non assorbenti – <b>fixbeton grip</b> - rasante	> 1 N/mm <sup>2</sup>
temperatura per l'applicazione	da + 5 °C a + 35 °C

(Condizioni di prova: 23 °C- 50% U.R.)

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici su cui applicare **sandtex fixbeton grip** devono essere solide, compatte e pulite.

Rimuovere tramite adeguata spazzolatura o idrolavaggio a pressione tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di oli, disarmani, vernici e sporco in genere.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prima di ogni utilizzo, e di tanto in tanto durante la posa, miscelare accuratamente **sandtex fixbeton grip** all'interno del suo contenitore.

## APPLICAZIONE

Applicare **sandtex fixbeton grip** a temperature superiori a + 5 °C ed inferiori a + 35 °C.

Il prodotto va applicato preferibilmente a rullo a pelo corto, sul supporto interessato, e distribuito uniformemente su tutta la superficie.

Verificare che l'inerte sia anch'esso ben distribuito sul supporto.

Ad asciugatura avvenuta (circa 45 minuti a 23 °C) è possibile procedere alla stesura del rasante, del collante o dell'intonaco (i tempi sono chiaramente legati alle condizioni ambientali).

## AVVERTENZE

Non esporre **sandtex fixbeton grip** ai raggi diretti del sole.

Non usare **sandtex fixbeton grip** in presenza di risalita d'umidità.

L'umidità del sottofondo deve essere inferiore al 5%.

Il prodotto non va diluito.

Non aggiungere sostanze estranee a **sandtex fixbeton grip**.

Dopo l'applicazione, proteggere **sandtex fixbeton grip** dal contatto con acqua ed umidità.

I supporti metallici sensibili a corrosione devono essere preventivamente trattati con prodotti idonei prima dell'applicazione di **sandtex fixbeton grip**.

Non è necessario il pretrattamento anticorrosione su prodotti zincati industrialmente.

Evitare di applicare **sandtex fixbeton grip** direttamente su zincature a freddo.

Conservare il prodotto a temperature superiori a + 5 °C ed inferiori a + 35 °C.

**sandtex fixbeton grip** è stabile per almeno 12 mesi se conservato nelle confezioni originali in ambiente asciutto e riparato.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Inviare i rifiuti a discariche controllate.

## **CONSUMO**

Il consumo di **sandtex fixbeton grip** è di circa 300 – 350 g/m<sup>2</sup> in funzione dell'assorbimento del fondo.

## **CONFEZIONI**

**sandtex fixbeton grip** viene fornito in taniche da 5 kg.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A.  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)