

sandtex idroverniciatore H315

Sverniciatore universale all'acqua

sandtex idroverniciatore H315 è un prodotto idroasportabile a base di chetoni, che sono in grado di sciogliere pitture e rivestimenti murali. E' di facile utilizzo ed a basso impatto ambientale.

CARATTERISTICHE

sandtex idroverniciatore H315 si caratterizza e si differenzia perché:

- presenta un'elevata capacità di sciogliere i più svariati prodotti vernicianti, compresi i rivestimenti plastici
- la struttura gelatinosa ne consente un facile uso e la riduzione del rischio di schizzi, sia per l'operatore che per le opere da trattare
- ha un ottimo potere di penetrazione ed una lenta evaporazione, il che consente di sverniciare a fondo il rivestimento plastico.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex idroverniciatore H315 è particolarmente indicato per sverniciare rivestimenti plastici, pitture e smalti a base di resine in emulsione: acriliche, stirolo acriliche, versatati, viniliche e altri copolimeri.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Prima dell'applicazione di **sandtex idroverniciatore H315** è consigliato lavare le superfici da sverniciare da sporco e grassi
- **sandtex idroverniciatore H315** va applicato a pennello in strato abbondante (in proporzione allo strato di pittura/rivestimento da rimuovere), lasciato agire da 2 a 4 ore; la tempistica dipende dalla natura del prodotto da asportare, dallo spessore dello stesso e dalle condizioni ambientali/climatiche
- per ottenere un miglior potere sverniciante si consiglia di operare con temperature ambientali vicine ai 20 °C e di rimuovere il prodotto entro 8 ore dall'applicazione
- **sandtex idroverniciatore H315** va asportato con una spatola o un raschietto oppure lavato via con l'idropulitrice, quando applicato su grandi superfici. In caso di strati particolarmente consistenti, può essere necessario ripetere l'applicazione
- non lasciare seccare il prodotto prima della sua rimozione
- la quantità da applicare dipende dalla natura fisica del rivestimento (spessore, porosità, etc.)
- una volta asportata tutta la pittura o il rivestimento, le superfici devono essere idrolavate in modo da asportare tutti i residui di prodotto
- qualora si voglia applicare un prodotto minerale su una parete trattata con questo prodotto è necessario preparare il supporto rasando l'intera superficie con **sandtex wallcem bianco**
- proteggere la parte trattata dal vento, dal sole e dalla pioggia
- proteggere infissi ed ogni altro elemento delle pareti che non va sverniciato

- il prodotto teme il gelo e va conservato fra 5 °C e 35 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

sandtex idroverniciatore H315 ha un consumo medio di 0,5 l/m², ma può variare sensibilmente da 0,3 a 0,8 l/m² a seconda della natura del rivestimento da asportare.

CONFEZIONI

sandtex idroverniciatore H315 viene fornito in confezioni da 5 l e da 10 l.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex wallcem bianco.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex idroverniciatore H315**

*"Applicazione della soluzione sverniciante **sandtex idroverniciatore H315**, a base di composti chetonici, indicata per sciogliere e rimuovere pitture e rivestimenti murali a base di resine in emulsione, da applicarsi a pennello in strato abbondante (in proporzione allo strato di pittura/rivestimento da rimuovere), lasciato agire per almeno 2-4 ore successivamente deve essere asportato con una spatola o un raschietto oppure lavato via con idropulitrice.*

Consumo medio: 0,5 l/m².

Prezzo comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €....."

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 - z.i. noghere
34015 muggia - trieste - italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA Vernici S.p.A.**
welcome@sandtex.it - www.sandtex.it