

sandtex marina

Rivestimento acrilossilanico a grana molto fine per esterni

sandtex marina ha effetto estetico frattazzato fine, simile agli intonaci antichi colorati nella massa. E' costituito principalmente da una resina acrilossilanica, selezionate graniglie di marmo, pigmenti resistenti ai raggi U.V., speciali additivi che rendono il prodotto di facile applicazione, un fungicida-algicida ad ampio spettro. **Prodotto marcato CE – EN 15824**

CARATTERISTICHE

sandtex marina si caratterizza e si differenzia perché:

- ha un buon grado d'elasticità
- consente l'indispensabile traspirabilità del supporto: classe V1
- si mantiene inalterato nel tempo
- ha un elevato potere d'adesione: pull off ISO 4624 – 1,9 MPa
- assicura l'idrorepellenza del supporto (UNI EN 1062-3): classe W2
- è pronto all'uso
- è di facile applicazione a frattazzo d'acciaio inox e rifinito con frattazzo di plastica
- non è infiammabile
- peso specifico: $1,60 \pm 0,2$ kg/l
- pH: $8,4 \pm 0,2$
- viscosità: 18.000 ± 2.000 mPas
- residuo secco: $81 \pm 2\%$ in peso
- residuo secco resina su secco totale: $9,6 \pm 0,2\%$ in peso
- granulometria massima degli inerti contenuti: $< 0,7$ mm.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex marina è d'impiego ottimale per:

- rifinire pareti esterne di grande effetto decorativo
- ottenere delle finiture annuvolate-velate, con l'applicazione di **sandtex velasil** velatura silossanica
- ottenere pareti d'elevata idrorepellenza e traspirabilità
- conservare nel tempo un aspetto pulito alle pareti
- ridurre efflorescenze e formazioni di muffe.

Purché le superfici siano solide, livellate ed asciutte, il rivestimento **sandtex marina**, previa preparazione del fondo, può essere applicato su:

- cicli rivestimento a cappotto, su rasature effettuate con **sandtex kolcap 8**
- intonaco civile
- calcestruzzo
- elementi prefabbricati
- pannelli in fibrocemento.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Predisporre l'impalcatura in modo da consentire l'applicazione continua sino ad interruzioni architettoniche (marcapiani, spigoli, fughe, ecc.)
- su intonaci vecchi effettuare una rasatura con **sandtex wallcem grigio** ed attendere 24 ore
- la superficie deve essere ben asciutta e livellata per poter applicare uno spessore uniforme di **sandtex marina**

- applicare una mano del sottofondo acrilossilanico pigmentabile universale **sandtex fibrobas 130** diluito con il 50% d'acqua in volume, o del sottofondo fibro-armato universale pigmentabile a base di legante organico promotore di aderenza **sandtex fibrobas 300** diluito con il 10% d'acqua in volume, nel caso sia necessario un fondo riempitivo per uniformare la diversa granulometria del supporto e/o per mascherare eventuali microcavillature superficiali, entrambi di colore simile al rivestimento da applicare
- se la superficie si presenta polverosa o con pitture deteriorate è opportuno applicare preventivamente una mano del sottofondo isolante e fissativo **sandtex stabilizer**, attendendo almeno 48 ore prima di iniziare l'applicazione del rivestimento
- in caso di applicazione della finitura su cicli deumidificanti, al fine di preservare la massima traspirazione del sistema, è suggerito l'utilizzo del sottofondo pigmentabile silossanico **sandtex baxil** di colore simile al rivestimento da applicare
- in particolare su pannelli in fibrocemento o prefabbricati, è necessario eliminare la polvere con una spazzola o mediante idrolavaggio ed accertarsi che non vi siano tracce di disarmante, prima di applicare **sandtex marina**
- mescolare il prodotto prima dell'uso per renderlo omogeneo
- **sandtex marina** si applica normalmente a due mani, utilizzando un frattazzo d'acciaio inox, stendendo il prodotto in spessore minimo ma uniforme e ripassando con frattazzo di plastica con movimento rotatorio per uniformare la superficie
- per l'applicazione della seconda mano aspettare almeno 24 ore e quindi procedere come sopra
- lavare di tanto in tanto il frattazzo con acqua evitando di bagnare la parete
- durante l'essiccazione proteggere la parete dalla pioggia e dal gelo
- la durata del l'essiccazione è mediamente di 24 ore ma può variare in rapporto alle condizioni atmosferiche ed all'umidità dell'aria
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- non applicare con tempo piovoso, a temperatura inferiore a 7 °C e mai su pareti ghiacciate o surriscaldate dal sole o in presenza di forte vento
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- proteggere i fusti dal gelo e da temperatura superiore a 30 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

Il consumo di **sandtex marina** è mediamente di 1,5-2,0 kg/m² a due mani, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex marina viene fornito in confezioni da 25 kg.

GAMMA COLORI

sandtex marina è disponibile in una ampia gamma di colori. Le tinte non contemplate nelle mazzette colori **sandtex** vengono fornite, purché la richiesta sia accompagnata da campione, con una maggiorazione di prezzo secondo la tonalità desiderata nei quantitativi minimi superiori a 150 kg.

Tutte le tinte non potranno mai essere perfettamente uguali a tinte ottenibili con varie pitture, sia per la presenza di graniglie di colore diverso, sia per la granulometria che causa un riflesso di luce differente. Evitare pertanto di applicare sulla stessa parete pitture e rivestimenti a spessore dello stesso colore, poiché si noterà sempre una differenza.

Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex baxil

sandtex fibrobas 130

sandtex fibrobas 300

sandtex kolcap 8

sandtex stabilizer

sandtex velasil

sandtex wallcem grigio.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex marina**

*"Applicazione del rivestimento acrilisilossanico a grana molto fine **sandtex marina**, costituito principalmente copolimero acrilico con l'aggiunta di silossano, da selezionate graniglie di marmo, pigmenti resistenti ai raggi U.V., speciali additivi che rendono il prodotto di facile applicazione, un fungicida ed algicida ad ampio spettro, permeabilità al vapore alta (V1), ottima idrorepellenza (W2), pull off ISO 4624 > 1,9 MPa, da applicarsi ad una singola mano con spatola d'acciaio all'intonaco asciutto, previa una mano di sottofondo **sandtex fibrobas 130**, diluito con il 50% d'acqua in volume per stabilizzare il supporto.*

*Consumo medio **sandtex fibrobas 130**: 0,20 kg/m².*

*Consumo medio **sandtex marina**: 1,5-2,0 kg/m² a due mani.*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere

34015 muggia – trieste -italia

tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.

welcome@sandtex.it – www.sandtex.it