

sandtex satinal

Stucco di rasatura per malte cementizie

sandtex satinal è costituito principalmente da sabbie minerali micronizzate di elevata durezza, da un legante sintetico plastico e additivi opportunamente dosati per assicurare una perfetta adesione al supporto.

CARATTERISTICHE

sandtex satinal si caratterizza e si differenzia perché:

- ha un elevato grado di elasticità permanente
- ha un eccezionale potere ancorante
- si mantiene inalterato nel tempo
- è pronto all'uso
- è di facile applicazione a frattazzo
- è di rapida essiccazione
- non è infiammabile
- peso specifico: $1,80 \pm 0,05$ kg/l
- pH: 7,5
- viscosità: 170.000 ± 10.000 mPas
- residuo secco: $74,5 \pm 0,5\%$ in peso.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex satinal è d'impiego ottimale per:

- eseguire stuccature in spessori minimi
- rasare supporti porosi o leggermente rustici.

Purché le superfici siano pulite, asciutte e prive di tracce di unto,

sandtex satinal può essere applicato su:

- intonaco civile
- calcestruzzo a vista
- superfici interne anche se tinteggiate.

NORME DI IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Pulire accuratamente le superfici da rivestire, asportando eventuali parti in fase di distacco
- se la superficie si presenta polverosa o con pitture deteriorate, è opportuno applicare una mano di **sandtex stabilizer** (all'esterno) o **sandtex primer** (all'interno) ed attendere almeno 12 ore prima di applicare **sandtex satinal**
- prima dell'uso mescolare il prodotto energicamente
- l'applicazione è semplice e va eseguita con frattazzo d'acciaio
- il tempo di essiccazione è di circa 4 ore ma può variare in rapporto alle condizioni atmosferiche e dallo spessore applicato
- si sconsiglia l'applicazione di **sandtex satinal** su mattoni e comunque su superfici con evidenti tracce di salnitro o di umidità
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- non applicare con tempo piovoso e a temperatura inferiore a 7 °C
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%

- proteggere il prodotto nel fusto, dal gelo e da temperatura superiore a 30 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

Il consumo di **sandtex satinal** varia da 0,3 a 0,6 kg/m² in rapporto alla natura e all'assorbimento del sottofondo.

CONFEZIONI

sandtex satinal viene fornito in confezioni da 5 kg e 20 kg.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex primer

sandtex stabilizer.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex satinal**

*"Applicazione con spatola d'acciaio dell'impasto per stuccare **sandtex satinal**, confezionato a base di sabbie minerali a granulometria finissima, da un legante sintetico plastico ed additivi, che gli conferiscono un elevato grado di elasticità ed adesione.*

Consumo medio 0,3-0,6 kg/m².

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it