

# sandtex unatex

Idropittura mascherante di alta qualità per cartongesso

**sandtex unatex** ha effetto estetico liscio ed opaco. È costituita principalmente da resina stirolo acrilica, da cariche e particolari additivi per garantire una perfetta adesione al supporto ed una facile applicazione.

## CARATTERISTICHE

**sandtex unatex** si caratterizza e differenzia perché:

- ha ottimo punto di bianco
- ha elevato potere coprente
- è permeabile al vapore d'acqua: 360 g/m<sup>2</sup> - 24h
- è di facile applicazione a pennello, rullo o spruzzo
- resiste agli alcali
- non è infiammabile
- peso specifico: 1,58 ± 0,02 kg/l
- pH: c.a. 8,3 ± 0,2
- viscosità: 18.000 ± 1.500 mPas
- residuo secco: 63 ± 1%
- residuo secco resina su secco totale: 45 ± 0,1%
- VOC: pitture opache per pareti e soffitti interni (BA) (gloss ≤ 25@60°). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/sottocat. a) 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di VOC.

La tabella illustra le caratteristiche di **sandtex unatex** con parametri di riferimento secondo le varie norme:

caratteristiche	parametro sandtex	parametro di riferimento	norma
punto di bianco	ottimo L 96,75; a - 0,30 b +1,59		lettura spettro-fotometrica a copertura totale
potere coprente	ottimo Y = 98,66%	ottimo Y ≥ 98%	UNICHIM 1631
presa di sporco	n.a.	n.a.	UNI 10792
permeabilità al vapore	alta	alta > 150 g/m <sup>2</sup> -24 h	ISO EN 7783-2:2001
lavabilità e pulibilità	n.a.	n.a.	ISO EN 11998 UNI 13300 UNI 10560
valutazione del grado di brillantezza	opaco		UNI 9389
filmabilità alle basse temperature	buona		UNI 10793

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex unatex** è d'impiego ottimale per conferire alle pareti trattate:

- un effetto decorativo liscio e opaco
- elevata traspirabilità
- ottima copertura con ottimo punto di bianco.

Purché le pareti siano solide ed asciutte, previa opportuna preparazione, **sandtex unatex** può essere applicata senza fissativo su:

- cartongesso
- intonaco civile
- gesso
- scagliola
- pannelli prefabbricati.

Ideale per il cartongesso, dove minimizza le problematiche di riprese e ritocchi, attenuando e nascondendo stuccature e giunture grazie al suo elevato potere coprente.

E' ideale per la decorazione di tutti i locali dell'abitazione.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Pulire le superfici da trattare ed asportare eventuali parti in fase di distacco

- accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita  
- purché le pareti siano solide ed asciutte, previa opportuna preparazione, **sandtex unatex** può essere applicata senza fissativo: la prima mano diluita fino al 20% con acqua come fondo, la seconda mano diluita al 10% con acqua quale finitura

- su murature qualora si rendesse necessario uniformare gli assorbimenti (es. pareti miste o vecchi trattamenti) applicare una mano del sottofondo uniformante pigmentato acrilico, con cariche finissime da 40 micron **sandtex colorbax**, diluito in volume al 40-50% con acqua ed attendere almeno 6 ore prima di applicare una o due mani di **sandtex unatex** diluita al 10% con acqua

- su murature qualora le superfici da trattare non fossero state preparate perfettamente o se ci fosse bisogno di maggior riempimento, applicare una mano del sottofondo acrilico pigmentato universale **sandtex fibrobax 130** diluito al 50% con acqua; applicare quindi una o due mani di **sandtex unatex** diluita al 10% con acqua

- le parti infestate dalle muffe vanno disinfettate con la soluzione sanificante **sandtex sx 5911**

- per ottenere una pittura antimuffa ad ampio spettro, con azione permanente, si consiglia inoltre di additivare **sandtex unatex** con **sandtex sx 110-22**

- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso  
- conservare il prodotto nel fusto a temperatura non inferiore a 7 °C e non superiore a 30 °C

- non disperdere il prodotto nell'ambiente  
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

## CONFEZIONI

**sandtex unatex** è disponibile in confezioni da 5 l e 14 l, esclusivamente nel colore bianco.

## RESA

La resa di **sandtex unatex** è mediamente di 12 m<sup>2</sup>/l per mano, ma può variare in rapporto alla natura, all'assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione.

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex colorbax**

**sandtex fibrobax 130**

**sandtex sx 110-22**

**sandtex sx 5911.**

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex unatex**

*"Applicazione della pittura super coprente per cartongesso e murature per interni **sandtex unatex**, a base di resina stirolo acrilica, da cariche e particolari additivi per garantire una perfetta adesione al supporto ed una facile applicazione. Resistente all'abrasione, di elevata traspirabilità, diluita con il 10% d'acqua, da applicarsi a rullo, a spruzzo o pennello.*

*Consumo medio 0,08 l/m<sup>2</sup> (per ogni singola mano).*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m<sup>2</sup> €....."*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)