

sandtex whitly

Idropittura lavabile per interni

sandtex whitly ha effetto estetico liscio ed opaco. È costituita principalmente da resine acriliche, biossido di titanio, pigmenti selezionati, cariche minerali e da additivi speciali.

CARATTERISTICHE

La tabella illustra le caratteristiche di **sandtex whitly** con parametri di riferimento secondo le varie norme:

caratteristiche	parametro sandtex	parametro di riferimento	norma
punto di bianco	ottimo L 96,56; a - 0,43; b + 1,958		lettura spettrofotometrica a copertura totale
potere coprente	ottimo Y=99,88%	ottimo Y ≥ 98%	UNICHIM 1631
presa di sporco	molto bassa ΔL = 0,18	molto bassa ΔL ≤ 3	UNI 10792
permeabilità al vapore	alta V1	alta > 150 g/m ² - 24 h	EN 7783-2
filmabilità alle basse temperature	buona		UNI 10793
resistenza al lavaggio	resistente al lavaggio		UNI 10560
valutazione del grado di brillantezza	opaco		UNI 9389

sandtex whitly si caratterizza e si differenzia perché:

- resiste a ripetuti lavaggi
- è permeabile al vapore d'acqua: 230 g/m² - 24 h (EN 7783-2), Sd=0,09 m
- ha ottimo potere coprente
- ha elevato grado d'adesione
- non è infiammabile
- è di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo
- resistenza all'abrasione: > 4.000 cicli Gardner
- peso specifico: 1,50 ± 0,05 kg/l
- viscosità: prodotto non Newtoniano; valore medio 11.200 mPas
- residuo secco: 66 ± 0,5% in peso.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex whitly è d'impiego ottimale per ottenere pareti interne decorative e altamente traspiranti e lavabili.

Purché le superfici siano solide ed asciutte previa opportuna preparazione può essere applicato su:

- intonaco civile
- mattoni
- cartongesso
- gesso e scagliola
- pannelli prefabbricati.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Pulire le superfici trattate, asportando eventuali parti in fase di distacco

- le pareti ricoperte da muffa vanno trattate con **sandtex sx 5911**; si consiglia inoltre d'additivare **sandtex whitly** con **sandtex sx 110-22** onde ottenere una pittura resistente alle muffe ad ampio spettro ad azione permanente
- su intonaco nuovo, gesso o scagliola, su vecchie pitture o comunque sottofondi friabili, assorbenti e porosi, applicare una mano di **sandtex primer** diluito 1:6 con acqua
- su pareti in cartongesso applicare preventivamente una mano di **sandtex eco fondo** o **sandtex eco primer**
- prima dell'uso diluire **sandtex whitly** con il 20-30% d'acqua e mescolare accuratamente per renderlo omogeneo
- pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso
- conservare il prodotto nel fusto a temperatura non inferiore a 7 °C e non superiore a 30 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex whitly** è mediamente di 5 m²/l a due mani, ma può variare a seconda della natura e dell'assorbimento del sottofondo.

CONFEZIONI

sandtex whitly è disponibile in confezioni da 4 l e 14 l.

GAMMA COLORI

La gamma colori comprende i colori presenti nelle mazzette **sandtex** per interni. Le tinte non contemplate nella mazzetta colori **sandtex** vengono fornite, purché la richiesta sia accompagnata da campione, con una maggiorazione di prezzo secondo la tonalità desiderata nei quantitativi minimi superiori a 70 l.

Per i colorati si raccomanda di eseguire il lavoro con un'unica partita di produzione.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

- sandtex eco fondo**
- sandtex eco primer**
- sandtex primer**
- sandtex sx 110-22**
- sandtex sx 5911.**

Voce di capitolato per l'applicazione **sandtex white**

*“Applicazione della finitura acrilica lavabile per interni **sandtex white** a base di resine acriliche, biossido di titanio, cariche minerali selezionate. Resistente all'abrasione ed a frequenti lavaggi, permeabilità al vapore d'acqua (230 g/m²-24 h), con un consumo minimo di 0,2 l/m² diluita con il 20-30% d'acqua, da applicarsi a due mani a pennello, rullo o spruzzo, previa una mano di sottofondo **sandtex primer** diluito 1:6 con acqua, con un consumo medio di 0,05 l/m².*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m² €.....”.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it